

CONDIZIONI PRELIMINARI ALLA POSA



CONDIZIONI PRELIMINARI ALLA POSA

Le competenze del posatore, non si limitano alla mera posa e finitura del pavimento di legno, ma si estendono a tutto ciò che, direttamente e indirettamente, interessa il pavimento di legno.

Dovrà perciò assicurarsi che tutte le condizioni preliminari siano soddisfatte, accertando:

- Lo stato del cantiere attraverso la verifica della temperatura ed umidità dei locali: è di primaria importanza accertare che l'umidità dell'ambiente che accoglierà il pavimento sia compresa tra il 45% e il 65% e la temperatura sia compresa tra 15 — 25°C. Umidità e temperature ambientali devono essere mantenute entro tali valori anche successivamente alla posa in opera.
- La verifica sullo stato e condizioni del sottofondo (massetto): qualsiasi tipo di massetto deve possedere alcune inderogabili proprietà prestazionali quali la compattezza, spessore, durezza superficiale, contenuto di umidità, livello e quota.
- La temperatura e umidità degli elementi lignei accertando, che il contenuto percentuale di umidità degli elementi alla consegna sia compreso tra $9 \pm 2\%$, ossia stabilito in relazione allo stato igrometrico medio con contenuto percentuale di umidità relativa dell'aria compreso tra 45 e 65%